

## Technisches Datenblatt

### PROMAT chemicals-Rohrgewindedichtung-mittelviskos-hochfest

**Art.- Nr.:** 4000353918

**EAN:** 4015448 551102

Promat chemicals Rohrgewindedichtung mittelviskos-hochfest ist ein 1-komponentiger Klebstoff, welcher mit Metallkontakt unter Luftausschluss aushärtet. Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtungen. Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden. Hochwertige Abdichtung. Zusätzlicher Schutz vor Korrosion, auch geeignet für Hydraulikdichtungen.

#### Anwendungsgebiete:

- Rohrgewindedichtung dichtet und sichert Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- Motorenbau
- Gas-, Wasser- u. Elektrizitätswerken
- Automobil- und Motorrad-Industrie
- Elektroindustrie
- Maschinenbau
- Bergbau
- Lebensmittelindustrie
- Turbinen- und Kernkraftwerken

#### Technische Daten:

Basis	Methacrylatester
Farbe	braun
Geruch	charakteristisch
Viskosität (25°C)	500-700 mPa.s
Dichte (25°C)	1,10 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C
Max. Spaltfüllvermögen	0,15mm
Losbrechmoment: MLB (DIN EN ISO 10964)	12-16 N m
Scherfestigkeit (DIN 54452)	8-12 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit	10-20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Lagerzeit	12 Monate
Max. Gewinde	20
Festigkeitsklasse (DIN 30661)	2
Belastung	18-24 N m
Flammpunkt	>100°C

#### Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Die zu verbindenden Teile gründlich reinigen, genügend Klebstoff auftragen und montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall- Kunststoff Kombinationen, in diesem Fall muss mit einem Aktivator gearbeitet werden.
- Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

**Gebinde:**

50 g Flasche

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand August 2016